



Produktdatablad  
Version: 2015:1  
Datum : 2015-12-22

## KDX240 Flytfix

### Produkt:

KDX240 Flytfix är ett snabbhärdande, cementbaserat plastificerat flytfix för golv såväl inom- som utomhus i privata och offentliga miljöer. Fixet skall användas till storformatiga plattor. Klass C2F fix. Klass 3, betong > 3mån.

### Användningsområden:

För golv såväl inomhus som utomhus som är anpassade för keramisk beklädnad. Fixet lämpar sig utmärkt för golvvärme. KDX240 Fix är speciellt lämpligt för montering av storformatiga plattor och utomhusmonteringar tack vare sina flytegenskaper. Med KDX240 behöver man inte dubbellimma plattorna för att få full bruksfyllnad under. OBS! även lämpligt som avjämning av underlaget före plattsättningen. Finns det frågor gällande monteringen, underlag etc kontakta ert inköpsställe.

### Arbetstemperatur:

Underlagets temperatur skall vara min 5°C. OBS! Plattorna som skall monteras skall hålla normal rumstemperatur.

### Arbetsbeskrivning:

Underlaget skall vara godkänt enl. branschstandard för plattsättning, helt och rent från fett, damm, smuts, olja etc.

Gällande sugande underlag så rekommenderas förbehandling av ytan med KDX 201 Vidhäftare. Med primning av underlaget så uppnår man en maximal vidhäftning mot underlaget vid monteringen med KDX240 Flytfix. Dra inte ut mer fix än för ca 20min montering. Monterad plattan kan justeras upp till 15min. Arbeta in fixet i underlaget och dra ut det med tandad spackel som är lämplig för plattan, underlaget, utrymmet och belastningen för ytan. Kontrollera då och då så att ingen hinna har bildats på fixet som minskar vidhäftningen mellan plattan och underlaget. För bästa resultat; tryck in plattan i fixet och vrid den på plats. Kontrollera då och då att full vidhäftning har uppnåtts. Fogdjup bör vara ca ½ plattjockleken.

### Teknisk data:

Blandning:

Till 20kg KDX240 Fix tillsätts 4 l -4,4 l vatten <20°C, ej varmvatten då det kan medföra en snabbare uttorkning. För bästa resultat använd en lågvarvig vispårsedd bormaskin så att en klumpfri och trögflytande massa bildas.

Vänta ca 2,5 - 3,5 min och upprepa blandningen.

**Åtgång:** Ca 1,4kg/mm och kvm.

**Öppentid:** Blandat fix ca 60min. Monterad platta kan justera upp till ca 15min.

**Fogbar:** Ca 4h efter montering.

**Gångbar:** Lättare gångtrafik ca 4h. Ytan klar att använda efter ca 24h. Full styrka efter ca 30dgr.

**Temp.:** -30°C - +90°C

### Rengöring:

Med vatten och ev. tvål innan produkten har torkat/härdat.

### Skyddsföreskrifter:

Innehåller cement – se Miljöinformation

### Lagerhållning/Transport:

1 år. Torrt, svalt i öppnad förpackning



### Miljöinformation

Överblivet material = industriavfall.

Vid stora mängder kontakta lokala avfallsbolag.

Tomma förpackningar är återvinningsbara. För mer information se produktdatablad, BVD, SDB.

*Bruk blir frätande med vatten, skydda därför hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar. Vid ögonkontakt – spola genast m mycket vatten. Kontakta läkare om problem kvarstår. Vid förtäring – ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.*

**Kakeldax i Sverige AB**, Box 88, Trankärregatan 11, 425 02 Hisings Kärra, Tel. 0200-225545 [www.kakeldaxgruppen.se](http://www.kakeldaxgruppen.se)

Informationen i detta datablad är baserat på den aktuella informationen som fanns tillgängligt vid det aktuella datumet för databladet. Informationen är baserad på laboratorieförsök, tester vid testinstitut och praktisk tillämpning. Det praktiska slutresultatet och åtgångssiffror är beroende av användarens handhavande, yttre förutsättningar (temperatur, fuktighet, blandning, verktyg mm) som ligger utanför vår kontroll. Detta gör att vi inte kan påta oss något ansvar för slutresultatet.

Läs alltid senaste produktinformation vid frågor kontakta inköpsstället.