



KDX VH Vidhäftare

Ver.: 4230000110:1

Produkt

Lösningsmedelsfri dispersionsbaserad vidhäftningsprimer för inomhus bruk. Produkten har mycket god vidhäftning mot underlag.

Skall alltid användas som vidhäftare innan arbete med KDX SF, spackel flyt, påbörjas.

Beroende på underlag så kan produkten spädas med vatten innan applicering.

Användningsområde

Invändigt i utrymmen som skall spacklas/avjämnas med KDX SF spackel.

Finns det frågor gällande monteringen kontakta inköpsstället.

Arbetstemperatur

Utrymmet skall hålla normal rumstemperatur, 10-25°C. OBS! Underlagets temperatur skall vara min 10°C.

Arbetsbeskrivning

Underlaget skall vara rent, torrt, homogent, fritt från, cementhud, fett, olja och smuts etc. Cementhud eller gamla beläggningar avlägsnas med högtryckstvätt, blästring eller fräsning. Är ytan hård, glatt och eller tät så skall KDX SF spackel tillsättas så att en slamma bildas. Vidhäftaren arbetas in i underlaget med en borste och ev. pölbildningar tas bort under arbetsgången. Efter appliceringen bildar KDX VH en säker och stabil film på ytan.

Vid risk för föroreningar typ olja eller fett i underlaget rådgör med oss innan arbetet påbörjas.

Montering

Senast 48 timmar efter applicering skall ytan vara belagd.

Torktid

Ca 20-50 min beroende på underlagets sugförmåga, temperatur, luftfuktighet mm. Ytan skall vara klibbfritt.

Tänk på att inte beträda ytan i onödan.

Åtgång/Blandning

Underlag	Spädning	Åtgång (1ltr räcker till)
Norm sugande betong	Spädning 1:3	10-12 kvm
Kraftigt sugande betong (ny)	1:a strykn 1:5 2:a strykn 1:3	6-8kvm
Spånskiva / Trä	Spädning 5:1	4 kvm
Klinker	Spädning 1:1 + strö KDX Spackel	5 kvm



Lagring

Torrt och frostfritt i oöppnad förpackning. Se bäst före datum på fpk.

Rengöring

Med vatten innan produkten har torkat/härdat.

Miljöinformation

Produkten är inte märkningspliktig.

Hanteras som industriavfall. Vid större mängder eller kassation av ej tömda förpackningar, rådgör med det lokala avfallsbolaget.

Tömda förpackningar är återvinningsbara.

För ytterligare info se säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten kan deponeras på lokal återvinningsstation, Förpackning sorteras som returfpk.

Hudkontakt: Tvätta med tvål & vatten

Ögonkontakt: Spola med mycket vatten – minst 10 min – kontakta läkare

Vid förtäring: Drink ev. blandning av aktivt kol i vatten eller medicinsk mineralvaselinolja.

Tvätta munnen noggrant och drick rikligt med vatten

Kakeldax i Sverige AB, Box 88, Trankärsgatan 11, 425 02 Hisings Kärra, Tel. 0200-225545 www.kakeldaxgruppen.se

Informationen i detta datablad är baserat på den aktuella informationen som fanns tillgängligt vid det aktuella datumet för databladet. Informationen är baserad på laboratorieförsök, tester vid testinstitut och praktisk tillämpning. Det praktiska slutresultatet och åtgångssiffror är beroende av användarens handhavande, yttre förutsättningar (temperatur, fuktighet, blandning, verktyg mm) som ligger utanför vår kontroll. Detta gör att vi inte kan påta oss något ansvar för slutresultatet.

Läs alltid senaste produktinformation vid frågor kontakta inköpsstället.